



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LDPE

PROPIEDADES	UNIDAD	NORMA	Galga 400	Galga 600	Galga 800	Galga 1000	Galga 1200
Espesor	mm	UNE EN ISO 4593	0,10	0,15	0,20	0,30	0,30
Peso	gr/m ²	UNE EN ISO 9864-1	92	138	184	230	276
Densidad	gr/cm ³	INTERNO	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921
Índice de Fluidez	gr/10min	UNE EN ISO 1133	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Temp. Reblandecimiento (punto vicat) Temp. Congelación	° CELSIUS	INTERNO	96 -75	96 -75	96 -75	96 -75	96 -75
R. tracción a la Rotura	N/mm ²	UNE EN ISO 527-1 DL - DT	>13	>17	>18	>22	>25
Alargamiento a la Rotura	%	UNE EN ISO 527-1 DL - DT	>350	>375	>395	>400	>450
Resistencia al impacto	gr	UNE EN ISO 7765-1 DL - DT	>260	>285	>310	>350	>380
Resistencia al Desgarro	N/mm ²	UNE EN ISO 6383-2 DL-DT	>30	>30	>35	>37	>40

- Tolerancias de los ensayos internos - 20 %

- Disponible además, galga 200, 300, 500, 700, 900, 1300, 1400, 1500 y 1600

- Anchos 1,0 a 12,0 m, largos 50 a 400 m, según tipo.
- Medidas especiales bajo pedido y micro perforadas
- Los valores dados son indicativos y corresponden a los resultados promedios obtenidos en nuestros laboratorios.
- Nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin notificación alguna.



sistema 4





