



RAISA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LDPE

PROPIEDADES	UNIDAD	NORMA	Galga 400	Galga 600	Galga 700	Galga 800	Galga 1000
Espesor	mm	UNE EN ISO 4593	0,10	0,15	0,175	0,20	0,25
Peso	gr/m ²	UNE EN ISO 9864-1	92	138	161	184	230
Densidad	gr/cm ³	INTERNO	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921
Índice de Fluidez	gr/10min	UNE EN ISO 1133	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Temp. Reblandecimiento (punto vicat) Temp. Congelación	° CELSIUS	INTERNO	96 -75	96 -75	96 -75	96 -75	96 -75
R. tracción a la Rotura	N/mm ²	UNE EN ISO 527-1					
		DL - DT	>13	>17	>17,5	>18	>22
Alargamiento a la Rotura	%	UNE EN ISO 527-1					
		DL - DT	>350	>375	>385	>395	>400
Resistencia al impacto	gr	UNE EN ISO 7765-1					
		DL - DT	>260	>285	>300	>310	>350
Resistencia al Desgarro	N/mm ²	UNE EN ISO 6383-2					
		DL-DT	>30	>30	>30	>35	>37

- Tolerancias de los ensayos internos - 20 %

- Anchos 0,50 a 12,0 m, largos 50 a 400 m, según tipo.
- Medidas especiales bajo pedido en rollos sin plegar para campos de fútbol.
- Los valores dados son indicativos y corresponden a los resultados promedios obtenidos en nuestros laboratorios.
- Nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin notificación alguna.





RAISA



LAMINA IMPERMEABLE ESPESOR 0,20 MM + GEOCOMPUESTO DE DRENAJE ENKADRAIN 5006H.



RAISA



LAMINA IMPERMEABLE ESPESOR 0,20 MM