

CARACTERÍSTICAS BEBIT G

Método de producción			Geomalla de fibra de vidrio		Geomalla de fibra de vidrio	
Características	Tipos		G50		G100	
Resistencia tracción	MD	kN/m	50		100	
	tolerancia					
EN ISO 10319	CMD	kN/m	50		100	
	tolerancia					
Deformación a rotura	MD	%	2,5		2,5	
	tolerancia					
EN ISO 10319	CMD	%	2,5		2,5	
	tolerancia					
Resistencia tracción	MD at 2%	kN/m	38		80	
EN ISO 10319	CMD at 2%	kN/m	35		76	
	MD at 3%	kN/m				
	CMD at 3%	kN/m				
	MD at 5%	kN/m				
	CMD at 5%	kN/m				
Luz malla (estándar)		mm	30x30 (± 3)		35x30 (± 3)	
Forma de suministro			rollos			
Ancho		m	varios			
Longitud		m	100			
Área		m²	varios			
Diámetro aprox. rollos		m	0,30		0,50	
Peso		g/m2	220		465	

Geomalla de fibra de vidrio de refuerzo con recubrimiento bituminoso. Punto de fusión de la malla 850-900°C.

DURABILIDAD.- Para ser cubierto en el día después de su instalación.
Para una duración de un mínimo de 25 años en suelos naturales con 4<pH<9 y temperatura <25°C



BEBIT